

POSE DE CARRELAGES SUR ANCIEN REVÊTEMENT CÉRAMIQUE INTÉRIEUR

- **SOLS ET MURS INTÉRIEURS (POUR L'EXTÉRIEUR : NOUS CONSULTER)**
- **TOUS LOCAUX PRIVATIFS ET COLLECTIFS,**
- **CHANTIERS TECHNIQUES : RÉNOVATION DE SOL D'HYPERMARCHÉS, DE GALERIES MARCHANDES, VOIR F.C. N° 15.**



QUESTIONS

Que faire pour s'assurer de la bonne adhérence du support et ainsi conditionner la bonne tenue de l'ouvrage ?



REPONSES



LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

ANCIENS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ADMIS

- Grès pressés ou étirés, émaillés ou non, faïences, lave émaillée, pierres, marbres et granits naturels.

Sont exclus : dalles polyester, ardoise clivable.

Revêtement fissuré sur sol chauffant et revêtement terre cuite : nous consulter.

NETTOYAGE - PRÉPARATION

Se reporter aux CPT 3528 et 3529.

- **Pierres naturelles et Granito**

Décaper la surface au CERMINET (1 l pour 30 m²) ou acide chlorhydrique dilué à 10 % au balai ou à la monobrosse, bien rincer et laisser sécher.

En cas de traitement de surface susceptible de limiter l'adhérence (hydrofugation - anti-graffiti-cristallisation) effectuer un ponçage (disque diamant gros grain). Pour casser la brillance et améliorer l'adhérence, suivi d'un dépoussiérage soigneux.

- **Carreaux céramiques émaillés ou polis**

- **Ponçage** comme ci-dessus jusqu'à disparition complète de la brillance.

- **Autres carreaux non émaillés**

- Lavage à la lessive sodée répété jusqu'à disparition de toute trace grasse ou brillante suivi d'un rinçage et séchage.

- **Primaire**

CERMIGRIP sur carreaux émaillés ou polis selon colle à carrelage (cf tableau).

RAGRÉAGES - REBOUCHAGES - TRAITEMENT DES FISSURES

- Ragrée total en sol intérieur, locaux P2 - P3, E2 maxi : utiliser RAGREROC RAPID ou RAGRENOV S30 avec primaire CERMIGRIP.
- Rebouchages localisés du support base ciment (épaisseur > 10 mm) : utiliser RAGRELISS + CERMILATEX ou mortier 350 + CERMILATEX (cf notices n° 120, 250 et 905).
- Dans le cas de carreaux décollés en sol, le vide (épaisseur < 10 mm) peut être comblé la veille de la pose avec le mortier colle.
- Ponter les fissures ≤ 0,2 mm sans désaffleurer en appliquant CERMICRYL sur une largeur de 2 carreaux (en deux passes épaisseur 0,8 mm au droit de celles-ci la veille de la pose).

POSE DE CARRELAGES SUR ANCIEN REVÊTEMENT CÉRAMIQUE INTÉRIEUR

* RECOMMANDATIONS

- Pour éviter les contraintes mécaniques dans le cas de pose d'un carrelage de même format que celui existant, poser à joints décalés (1/3 environ).
- Le grenailage suivi d'un balayage est préconisé en alternative sur carreaux céramiques chaque fois que les conditions de chantier le permettent.



MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS SELON LES SOLlicitATIONS DU LOCAL, OU LE REVÊTEMENT EXISTANT

NATURE DES TRAVAUX	SUR ANCIENS REVETEMENTS EXISTANTS SANS PRIMAIRE				
	Grès bruts	Grès émaillés	Pierres, marbres, granit	Faïence	Terre cuite
SOL INTERIEUR P2 - P3	CERMISOL - CERMITEX - CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMIFLOOR N - CERMIFLOOR ALG CERMIFLOOR HPR - CERMIPLUS XL FLEX CERMIFLEX ALG - CERMIDUR			/ / / / /	NOUS CONSULTER
MUR INTERIEUR POSE DE GRES ET DIVERS	CERMITEX - CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX - CERMIFLEX ALG - CERMIDUR				
MUR INTERIEUR POSE DE FAÏENCE ou TERRE CUITE	CERMIPLUS - CERMIPLUS RAPID - CERMIPLUS XL FLEX CERMIFLEX ALG - CERMIDUR				

Sur PRE et vide sanitaire, utiliser obligatoirement le CERMIPLUS XL FLEX, le CERMIFLEX ALG ou le CERMIDUR.

IMPORTANT : pour éviter les contraintes mécaniques dans le cas de pose d'un carrelage de même format que celui existant, poser à joints décalés (1/3 environ).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS / TOUS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES CONFORMES AU CPT

Voir fiche technique de la colle utilisée.

RÉNOVATION RAPIDE

- Utiliser le CERMIPLUS RAPID, CERMITEX RAPID, CERMIFLOOR HPR permet le jointoiment 2 h 30 environ après la pose.
- Jointoiment au CERMIJOINT TX ou CERMIJOINT TX + CERMILATEX.

FINITION

JOINTOIMENT

Selon travaux, jointoiment avec la gamme :

- CERMIJOINT COLOR
- COLORISSIMO POUDRE et EPOXY
- EPOSOL, EPOGLASS.

- Les joints de dilatation doivent être démontés et refaits en partant du support d'origine, sans découpe au droit du joint (carreau entier).
- Les joints de fractionnement doivent être respectés sur plancher sans décalage (entre deux carreaux neufs).

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- CPT 3528 murs intérieurs rénovation.
- CPT 3529 sols P3 rénovation.